



Technical Data: Color Copy

			300	350	400
Basis weight/ Gramáž	g/m ²	ISO 536	300 ± 8.0	350 ± 8.0	400 ± 12.0
Caliper/ Tloušťka	µm	ISO 534	305 ± 9	350 ± 10	415 ± 12
Stiffness 15°/10mm/ Tuhost podélně	MD mN	ISO 2493-1	min 1600	min 2000	min 2900
Stiffness 15°/10mm/ Tuhost příčně	CD mN	ISO 2493-1	min 800	min 1000	min 1300
Smoothness Bekk/ Hladkost dle Bekka	sec	ISO 5627	70 ± 30	70 ± 30	70 ± 30
Roughness Bendtsen/ Drsnost dle Bendtsena	ml/min	ISO 8791-2	120 ± 50	120 ± 50	
Porosity/ Porozita	ml/min	ISO 5636-3	max 250	max 250	
Opacity/ Opacita	%	ISO 2471	99.5	99.5	100.0
Brightness UV/ Bělost s UV	%	ISO 2470	110.0 ± 1.5	110.0 ± 1.5	110.0 ± 1.5
CIE Whiteness/ Bělost CIE	%	ISO 11475	161 ± 3.0	161 ± 3.0	161 ± 3.0

Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging processes and ISO 9706, requirements for permanence for paper. Production processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

Produkt splňuje EN 12281, požadavky pro kopírovací papír pro tisk na bázi suchého toneru a ISO 9706, požadavky na stálost papíru. Výrobní proces je certifikován ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Standardní odchylka měření není započítána. Platnost 1 rok od data vydání.
10.7.2017

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA
HRANICE HODNOT: 2 SIGMA

