



## Produktdatenblatt Nr. 67

**Lettura 72 COPY - 80 g/m<sup>2</sup>**

Ausgabe 11/2004

| Prüfmerkmal         | Prüfmethode        | Maßeinheit       | Toleranz |         |         |
|---------------------|--------------------|------------------|----------|---------|---------|
|                     |                    |                  | Sollwert | Minimum | Maximum |
| Flächenmasse        | Prozessleit-system | g/m <sup>2</sup> | 80       | 77      | 83      |
| Feuchte relativ     |                    | %                | 30       | 25      | 32      |
| Dicke               | DIN 20534          | µm               | 103      | 100     | 106     |
| Opazität            |                    | %                | 95       | 95      |         |
| Weißgrad (MgO)      | DIN 53145          | %                | 72       | 70      | 74      |
| Weißgrad            | ISO 2470           | %                | 72       | 70      | 74      |
| Wasseraufnahme Cobb | DIN 53132          | g/m <sup>2</sup> | 20       | 15      | 25      |
| Reißlänge längs     | DIN 53112          | m                | 5000     | 5000    |         |
| Rauhigkeit          | DIN 53108          | ml/min           | 250      | 150     | 350     |
| Biegesteifigkeit    | DIN 53121          | Nmm              | 0,13     | 0,13    |         |

Die Lauffähigkeit des Papieres gemäß DIN V ENV 12281/DIN 19309 wird garantiert.

  
Qualitätsmanagement  
Schmieder