



## Produktdatenblatt Nr. 66

***Lettura 80 COPY - 80 g/m<sup>2</sup>***

Prüfmerkmal	Prüfmethode	Maßeinheit	Toleranz		
			Sollwert	Minimum	Maximum
Flächenmasse	Prozessleit-system	g/m <sup>2</sup>	80	77	83
Feuchte relativ		%	30	25	32
Dicke	DIN 20534	µm	103	100	106
Opazität		%	95	95	
Weißgrad (MgO)	DIN 53145	%	80	78	82
Weißgrad	ISO 2470	%	80	78	82
Wasseraufnahme Cobb	DIN 53132	g/m <sup>2</sup>	20	15	25
Reißlänge längs	DIN 53112	m	5000	5000	
Rauhigkeit	DIN 53108	ml/min	250	150	350
Biegesteifigkeit	DIN 53121	Nmm	0,13	0,13	

Die Lauffähigkeit des Papiers gemäß DIN V ENV 12281/DIN 19309 wird garantiert.

  
 Qualitätsmanagement  
 Schmieder